

SIMPLEFIX™ PRE-MIXED ADHESIVE & GROUT

1. Nombre del Producto

SimpleFix™ Pre-Mixed Adhesive & Grout

2. Fabricante

Custom Building Products
13001 Seal Beach Blvd.
Seal Beach, CA 90740-2757
Atención al Cliente: 800-272-8786
Asistencia Técnica: 800-282-8786
Fax: 800- 200-7765
Correo Electrónico: contactus@cbpmail.net
custombuildingproducts.com

3. Descripción del Producto

Producto listo para usar diseñado para adherir y emboquillar azulejos y baldosas de cerámica en pisos y paredes. Resistente a las grietas, encogimiento y manchas. Ideal para reparaciones y trabajos pequeños.

USOS

- Para adherir y emboquillar azulejos y baldosas de cerámica

ÁREAS DE USO

- For interior use only
- Para uso en interiores solamente
- Adecuado para áreas mojadas tales como alrededores de finas y paredes de duchas
- Concreto
- Enlucido, paredes de cartón de yeso seco (áreas secas)
- WonderBoard®, placas de base de cemento
- Madera contrachapada para uso en exteriores

LIMITACIONES

- No adhiera azulejos o baldosas directamente sobre superficies de concreto liviano, yeso, madera, madera contrachapada tipo Luan, madera particulada, parquet, pisos vinílicos con dorso almohadillado o esponjoso, adhesivo rebajado, metal, fibra de vidrio, plástico ni paneles de conglomerado de madera (OSB). Comuníquese con el Servicio de Asistencia Técnica.
- No aplique sobre pisos vinílicos ni laminados plásticos.
- No use en pisos de duchas ni en áreas con una prolongada exposición al agua o al vapor.
- No use para instalar accesorios, piedra, porcelana, adoquines tipo Saitillo ni azulejos o baldosas de vidrio.
- No use para instalar placas de base sobre substratos, sobre una membrana impermeable ni para instalar serpentines de calefacción o membranas térmicas. Se recomienda el uso de un mortero fortificado de Custom®.
- No use como nivelador de pisos. Si el piso está desnivelado, use una capa de base autoniveladora LevelQuik® o LevelLite®.



EMPAQUE

- Cubeta de 1 cuarto de galón (0.946 L)
- Cubeta de 1 galón (3.78 L)

4. Datos Técnicos

No disponible.

5. Instalación

TRABAJO DE PREPARACIÓN

Preparación de la Superficie

Las superficies deben estar en buenas condiciones estructurales, limpias, secas y libres de grasa, aceite, suciedad, compuestos de curado, selladores, adhesivos o cualquier otro contaminante que pueda impedir una buena adherencia. Las superficies de concreto o yeso deben haber curado completamente por 28 días y permitir la penetración de agua. Las superficies de concreto deben estar libres de eflorescencias y no estar sujetas a presión hidrostática. El piso de madera contrachapada debe estar en buenas condiciones estructurales y cumplir con todas las normas de ANSI y los requisitos de deflexión (sin flexión ni movimiento). Las superficies y los materiales deben mantenerse a una temperatura superior a los 50°F (10°C) o inferior a los 100°F (38°C) durante 72 horas.

MÉTODOS

Aplicación

Como adhesivo: Con el lado plano de la paleta, aplique una capa delgada de adhesivo. Inmediatamente, aplique más adhesivo con el lado ranurado de la paleta sosteniéndola a un ángulo de 45 grados con relación a la superficie y avanzando siempre en la misma dirección. Presione las baldosas o los azulejos firmemente en su sitio, con un movimiento perpendicular a través de los surcos del adhesivo y



desplazándolos hacia delante y hacia atrás. Se recomienda la aplicación de adhesivo en el dorso de ciertos azulejos y baldosas. Ajuste los azulejos o baldosas rápidamente y golpéelos para su asentamiento con un bloque y mazo de caucho. Periódicamente, levante un azulejo o baldosa y verifique que el dorso esté completamente cubierto con adhesivo. No aplique más adhesivo del que pueda cubrir con azulejos o baldosas en 30 minutos. Si el adhesivo comienza a secarse (no está pegajoso), vuelva a pasar la paleta con adhesivo antes de colocar los azulejos o baldosas. Mantenga el área de trabajo a una temperatura superior a 50°F (10°C) hasta que cure el adhesivo.

Como boquilla: Los azulejos y baldosas deben estar firmemente adheridos y el adhesivo debe haber curado entre 24 y 48 horas antes de emboquillar.

Humedezca levemente los azulejos o baldosas porosos y absorbentes con agua limpia y fría. Con una talocha de caucho para boquillas sostenida a un ángulo de 45 grados, fuerce la boquilla diagonalmente dentro de las juntas asegurándose de rellenarlas por completo. Quite el exceso de boquilla con el borde de la talocha sosteniéndola a un ángulo de 90 grados. Trabaje en un área de alrededor de 5 a 10 pies cuadrados (0.46 a 0.9 M²) por vez. Una vez finalizada la aplicación de la boquilla, debe comenzar a dar forma a las juntas y a limpiar el área de inmediato realizando movimientos circulares con una esponja para boquillas húmeda y de poros pequeños. Use agua limpia y una esponja limpia, cambiando el agua con frecuencia. Espere 4 horas antes de quitar las opacidades de los azulejos o baldosas con un paño seco y suave. Si las opacidades perduran después de 24 horas, quítelas con el limpiador TileLab® Grout & Tile Cleaner.

Cobertura

Como Adhesivo

COBERTURA EN PIES CUADRADOS POR CADA GALÓN (METRO CUADRADO POR CADA 3.78 L)	
TAMAÑO DE LA PALETA	COBERTURA
Ranuras en V de 3/16" x 5/32" (5 x 4 mm) para azulejos/baldosas de hasta 6" x 6" (15 x 15 cm)	40 – 50 pies ² (3.7 – 4.6 M ²)
Ranuras cuadradas de 1/4" x 1/4" x 1/4" (6 x 6 x 6 mm) para azulejos/baldosas de hasta 12 x 12" (30 x 30 cm)	25 – 35 pies ² (2.3 – 3.3 M ²)
Ranuras cuadradas de 1/4" x 3/8" x 1/4" (6 x 9.5 x 6 mm) para baldosas mayores que 12" x 12" (30 x 30 cm)	20 – 25 pies ² (1.9 – 2.3 M ²)

Como boquilla:

La cobertura variará según el tamaño del azulejo o baldosa y según el ancho de la junta.

COBERTURA EN PIES CUADRADOS POR CADA CUARTO DE GALÓN (METRO CUADRADO POR CADA .946 L)				
TAMAÑO DEL AZULEJO/BALDOSA	TAMAÑO DE LA JUNTA			
	1/16" (1.6 mm)	1/8" (3 mm)	1/4" (6 mm)	3/8" (9.5 mm)
2" x 2" x 1/4" (50 x 50 x 6)	29 (2.7)	14 (1.3)	8 (.74)	6 (.55)
4 1/4" x 4 1/4" x 1/4" (108 x 108 x 6)	56 (5.2)	34 (3.2)	18 (1.6)	12 (1.1)
8" x 8" x 3/8" (200 x 200 x 9.5)	76 (7)	38 (3.5)	18 (1.6)	12 (1.1)
12" x 12" x 3/8" (300 x 300 x 9.5)	100 (9.3)	57 (5.3)	29 (2.7)	19 (1.8)
16" x 16" x 3/8" (406 x 406 x 9.5)	151 (14)	75 (7)	37 (3.4)	23 (2.1)

COBERTURA EN PIES CUADRADOS POR CADA GALÓN (METRO CUADRADO POR CADA 3.78 L)				
TAMAÑO DEL AZULEJO/BALDOSA	TAMAÑO DE LA JUNTA			
	1/16" (1.6 mm)	1/8" (3 mm)	1/4" (6 mm)	3/8" (9.5 mm)
2" x 2" x 1/4" (50 x 50 x 6)	116 (10.7)	58 (5.4)	33 (3.1)	26 (2.4)
4 1/4" x 4 1/4" x 1/4" (108 x 108 x 6)	277 (25.7)	139 (12.9)	73 (6.8)	50 (4.6)
8" x 8" x 3/8" (200 x 200 x 9.5)	304 (28.2)	152 (14.1)	74 (6.9)	50 (4.6)
12" x 12" x 3/8" (300 x 300 x 9.5)	403 (37.4)	228 (21.2)	116 (10.8)	78 (7.2)
16" x 16" x 3/8" (406 x 406 x 9.5)	605 (56.2)	302 (28.1)	149 (13.8)	95 (8.8)



Tiempo de secado

Aplicado como adhesivo – En condiciones normales, deje secar un mínimo de 24 a 48 horas antes de emboquillar. El tiempo de secado será mucho mayor al colocar azulejos o baldosas no porosas, baldosas superiores a 6" x 6" (15 x 15 cm), al instalar sobre superficies no porosas, en áreas de mucha humedad o con temperaturas inferiores a 60°F (16°C).

Aplicado como boquilla – 24 horas.

Limpieza

Limpie sus manos y las herramientas con agua antes de que se seque el material.

SEGURIDAD

Contiene destilados de petróleo. En caso de ingerirse, no induzca el vómito. Llame a un médico inmediatamente. Use con ventilación adecuada. No inflamable. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO INGIERA. EVITE SU CONGELACIÓN.

6. Disponibilidad y Costo

Comuníquese con el fabricante o visite custombuildingproducts.com para obtener información acerca del costo y la disponibilidad del producto.

	CÓDIGO DE PRODUCTO	TAMAÑO	COLOR	ENVASE
EE.UU.	TAGWQT	1 cuarto de galón (0.946 L)	Bright White	Cubeta
EE.UU.	TAGW1	1 galón (3.78 L)	Bright White	Cubeta
EE.UU.	TAGAQT	1 cuarto de galón (0.946 L)	Alabaster	Cubeta
EE.UU.	TAGA1	1 galón (3.78 L)	Alabaster	Cubeta
Canadá	CTAGWQT	1 cuarto de galón (0.946 L)	Bright White	Cubeta
Canadá	CTAGW1	1 galón (3.78 L)	Bright White	Cubeta
Canadá	CTAGAQT	1 cuarto de galón (0.946 L)	Alabaster	Cubeta
Canadá	CTAGA1	1 galón (3.78 L)	Alabaster	Cubeta

7. Garantía Limitada del Producto

Custom Building Products garantiza al comprador original que el producto estará libre de defectos, tanto en material como en mano de obra, bajo condiciones de uso normal y apropiado, por un período de un año a partir de la fecha de la compra original. De acuerdo con esta garantía, la responsabilidad de Custom se limitará únicamente al reemplazo del producto. Algunos estados, países o territorios no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que la limitación o exclusión mencionada podría no aplicarse en su caso particular. Esta garantía no cubrirá ningún producto que haya sido modificado de alguna manera o que no haya sido utilizado siguiendo las instrucciones impresas de Custom. Custom no extiende ninguna otra garantía, ni expresa ni implícita. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y, a su vez, usted puede tener otros derechos que varían de un estado a otro o de un país/territorio a otro. Para consultar los detalles y la información completa de la garantía, visite custombuildingproducts.com.

8. Mantenimiento

El producto correctamente instalado no requiere mantenimiento especial.

9. Servicios Técnicos

Para obtener asistencia técnica, comuníquese con Custom Building Products o visite custombuildingproducts.com.

10. Sistema de Archivo

Se puede obtener información adicional sobre el producto solicitándola directamente al fabricante.

