

# TVIS™ PREMIUM THIN VENEER BONDING MORTAR

## 1. Nombre del Producto

TVIS Premium Thin Veneer Bonding Mortar

## 2. Fabricante

Custom Building Products

13001 Seal Beach Blvd.

Seal Beach, CA 90740-2757

Atención al Cliente: 800-272-8786

Asistencia Técnica: 800-282-8786

Fax: 800-200-7765

Correo electrónico: [contactus@cbpmail.net](mailto:contactus@cbpmail.net)

[custombuildingproducts.com](http://custombuildingproducts.com)

## 3. Descripción del Producto

TVIS Premium Thin Veneer Bonding Mortar es un mortero premezclado, modificado con polímeros, de óptima calidad, para usar con revestimientos delgados, baldosas grandes y piedras naturales. Presenta una fórmula antideslizante para eliminar el deslizamiento. Premium Thin Veneer Bonding Mortar puede aplicarse con un grosor de hasta 3/4" (19 mm) para aplicaciones de bases medianas. Use para revestimientos vítreos, semivítreos y absorbentes, incluyendo ladrillos delgados, adoquines, piedras naturales calibradas o sin calibrar y terrazo premoldeado.

Al mezclarse con agua, TVIS Premium Thin Veneer Bonding Mortar puede usarse con:

- Instalaciones de revestimientos delgados en interiores y exteriores
- Concreto, bases de mortero, albañilería
- WonderBoard®, placas de base de cemento

Al mezclarse con TVIS SBR Masonry Mortar Admix, TVIS Premium Thin Veneer Bonding Mortar puede usarse con:

- Madera contrachapada para exteriores (áreas interiores secas residenciales y comerciales de tránsito liviano)
- Membranas impermeabilizantes, tales como TVIS Veneer Waterproofing Membrane

### COMPOSICIÓN Y MATERIALES

TVIS Premium Thin Veneer Bonding Mortar es un mortero a base de cemento Portland.

### BENEFICIOS

- Diseñado para ladrillos delgados, revestimientos delgados y baldosas y piedras dimensionales grandes de hasta 12" x 12" (30 x 30 cm)
- Puede aplicarse con un grosor de hasta 3/4" (19 mm)
- Cumple con la norma de ANSI A118.4 sin necesidad de aditivos. Cumple con la norma de ANSI A118.11 cuando se le agrega TVIS SBR Masonry Mortar Admix.



### Accesorios

TVIS SBR Masonry Mortar Admix es un aditivo que puede usarse con el mortero TVIS Premium Thin Veneer Bonding Mortar para mejorar la fuerza de adherencia y aumentar la fuerza de tensión y fuerza de compresión.

### LIMITACIONES

- No instale directamente sobre metal, fibra de vidrio, plástico ni paneles de conglomerado de madera (OSB).
- Cuando se instalen aglomerados, placas de cemento o piedras naturales sensibles a la humedad, consulte con el servicio de Asistencia Técnica; use EBM-Lite™ Epoxy Bonding Mortar.
- No use para instalar piedra con resina al dorso, use EBM-Lite Epoxy Bonding Mortar.
- Cuando se instalen piedras dimensionales mayores que 12" x 12" (30 x 30 cm), comuníquese con el servicio de Asistencia Técnica para obtener recomendaciones acerca de los requisitos de deflexión del sustrato.

### EMPAQUE

- Bolsa de 50 lb (22.68 kg)
- Gris

## 4. Datos Técnicos

### NORMAS APLICABLES

TVIS Premium Thin Veneer Bonding Mortar cumple con las siguientes normas y especificaciones:

- Instituto Nacional de Normalización Estadounidense (ANSI) – ANSI A108.5, A118.4, A118.11.
- ASTM C91 - Especificación estándar para cemento de albañilería
- ASTM C144 - Especificación estándar para agregados de mortero de albañilería, como componente del mortero manufacturado.



- ASTM C150 - Especificación estándar para cemento Portland, como componente del mortero manufacturado
- ASTM C207 - Especificación estándar para la cal hidratada para fines de albañilería, como componente del mortero manufacturado.
- ASTM C1072 - Método de prueba estándar para medir la resistencia a la flexión de la albañilería.
- ASTM C270 - Especificación estándar para mortero con unidades de albañilería
- ASTM C109 - Método de prueba estándar para determinar la fuerza de compresión de los morteros de cemento hidráulico.

Consejo Norteamericano de Azulejos y Baldosas (TCNA) — Manual de TCNA para la Instalación de azulejos y baldosas de cerámica

PROPIEDADES TÉCNICAS

Propiedades	Resultados
Vida útil del material	60 minutos
Tiempo de uso	35 minutos
Tiempo de ajuste	35 minutos
Adherencia de cizalladura en 28 días	
Azulejos/baldosas de bizcocho	350 psi (24.6 kg/cm <sup>2</sup> )
Azulejos/baldosas de porcelana	259 psi (24.6 kg/cm <sup>2</sup> )
Fuerza de compresión en 28 días, cubo de 2" (50 mm)	Valor típico >2500 psi (175.7 kg/cm)

CONSIDERACIONES DEL MEDIOAMBIENTE

Custom Building Products se compromete a cuidar el medio ambiente tanto en sus productos fabricados como en sus prácticas de fabricación.

El uso de TVIS Premium Thin Veneer Bonding Mortar de Custom puede contribuir a la certificación LEED®.

5. Instalación

TRABAJO DE PREPARACIÓN

Preparación general de la superficie:

Las superficies deben estar en buenas condiciones estructurales, limpias, secas y libres de grasa, aceite, suciedad, compuestos de curado, selladores, adhesivos y cualquier otro contaminante que pueda impedir una buena adherencia. Las superficies brillosas o pintadas deben lijarse y limpiarse de ceras, suciedad o cualquier otro contaminante. Las superficies y los materiales deben mantenerse a una temperatura ambiente de 50°F a 100°F (10°C - 38°C) durante 72 horas.

Superficies de cemento:

Las superficies de concreto o yeso deben estar completamente curadas y permitir la penetración de agua. Pruebe rociando un poco de agua sobre varios lugares del substrato. Si el agua penetra, entonces se puede obtener una buena adherencia. Pero si el agua se acumula sobre la superficie, significa que hay contaminantes que pueden afectar la capacidad de adherencia. Quite los contaminantes en forma mecánica antes de comenzar con la instalación. Las superficies de concreto deben estar libres de eflorescencias y no estar sujetas a presión hidrostática. Las losas de concreto deben tener una terminación cepillada o pincelada para mejorar la adherencia. Las losas de concreto lisas deben ser desgastadas mecánicamente para permitir una buena adherencia.

Substratos de yeso o concreto liviano:

Los substratos de yeso o concreto liviano primero deben impermeabilizarse con la membrana TVIS Veneer Waterproofing Membrane y deben obtener una fuerza de compresión mínima de 2000 psi (13.8 MPa) en el tiempo de curado recomendado. El substrato debe estar suficientemente seco y apropiadamente curado, según las especificaciones del fabricante, para cubrir con revestimientos permanentes que no dejen pasar la humedad. Las superficies deben estar en buenas condiciones estructurales y sujetas a una deflexión que no exceda las normas de ANSI actuales.

Todas las superficies de substratos a base de yeso seco y concreto liviano que vayan a impermeabilizarse con la membrana Veneer Waterproofing Membrane deberán imprimirse con un sellador adecuadamente aplicado o una capa imprimadora de Veneer Waterproofing Membrane, que consista en 1 parte de membrana diluida en 4 partes de agua limpia y fría. Mezcle en una cubeta limpia a baja velocidad para obtener una solución sin grumos. Para lograr una capa pareja de imprimador, puede aplicarlo con pincel, rodillo o rociador. Aplique la capa imprimadora sobre el piso en una proporción de 300 pies<sup>2</sup>/galón (7.5 M<sup>2</sup>/L). El tiempo de secado depende de las condiciones del sitio pero, normalmente, es menos de 1 hora. Las superficies extremadamente porosas podrían requerir 2 capas. En este momento, se puede aplicar la membrana Veneer Waterproofing Membrane sobre la superficie imprimada de yeso o concreto liviano. Consulte la hoja de datos técnicos o el envase del producto para obtener las instrucciones de aplicación.

Substratos de madera contrachapada:

La madera contrachapada debe estar en buenas condiciones estructurales y cumplir con todos los requisitos de la norma de ANSI 3.4. Si tiene preguntas sobre la correcta preparación de los substratos de madera contrachapada, comuníquese con el servicio de Asistencia Técnica.



Placas de base WonderBoard:

En lugar de instalar una capa adicional de madera contrachapada, se puede usar una placa de base WonderBoard.

Juntas de expansión:

Las juntas de expansión nunca deben cubrirse con el material de instalación. Las juntas deben respetarse al instalar las unidades de albañilería y luego rellenarse con un sellador elastomérico aprobado.

## MÉTODOS

### Mezcla

Mezcle 5 cuartos de galón (4.73 L) de agua limpia por cada 50 lb (22.68 kg) de mortero. Para obtener mayor flexibilidad y fuerza de adherencia, mezcle 5 cuartos de galón (4.73 L) de SBR Masonry Mortar Admix con 50 lb (22.68 kg) de polvo.

Mezcle a mano o con una taladradora de 1/2" (13 mm) para mezclar a baja velocidad (150 - 200 rpm) hasta obtener una pasta de consistencia suave. Deje reposar el material mezclado durante 5 a 10 minutos, luego vuelva a mezclar y use. Revuelva ocasionalmente, pero no agregue más agua. Cuando el mortero esté correctamente mezclado, los surcos hechos a paleta mantendrán su rigidez sin hundirse.

### Aplicación

Use una paleta con ranuras del tamaño apropiado para asegurar una cobertura adecuada detrás del revestimiento o ladrillo delgado. Con el lado plano de la paleta, aplique una capa delgada de mortero sobre la superficie. Aplique más mortero con el lado ranurado de la paleta, sosteniéndola a un ángulo de 45 grados con relación a la superficie, avanzando siempre en la misma dirección. Presione el revestimiento o ladrillo delgado firmemente en su sitio, con un movimiento perpendicular a través de los surcos de mortero y desplazándolo hacia adelante y atrás. El movimiento perpendicular alisa los surcos y rellena los huecos, permitiendo una máxima cobertura. Se recomienda la aplicación de mortero al dorso del revestimiento. Ajuste la pieza de albañilería rápidamente y golpéela para su asentamiento con un bloque y mazo de caucho. Periódicamente, verifique que el dorso del revestimiento esté completamente cubierto con el mortero. No aplique más material del que pueda cubrir en 10 minutos o mientras se mantenga pegajoso al tacto. Si el material perdiera adherencia al tacto (no está pegajoso), vuelva a pasar la paleta ranurada. Si está demasiado seco, quite y reemplace el material seco con material fresco. El material en la cubeta podrá emplearse durante aproximadamente 2 horas.

## Cobertura

COBERTURA EN PIES CUADRADOS POR CADA BOLSA DE 50 LB (METROS CUADRADOS POR CADA 22.68 KG)	
TAMAÑO DE LA PALETA	COBERTURA
Ranuras cuadradas de 1/2" x 1/2" x 1/2" (13 x 13 x 13 mm)	43 - 48 pies <sup>2</sup> (4 - 4.5 M <sup>2</sup> )
Ranuras en U de 3/4" x 9/16" x 3/8" (19 x 14 x 9.5 mm)	34 - 38 pies <sup>2</sup> (3.2 - 3.5 M <sup>2</sup> )

## Curado

Deje curar durante 24 horas antes de rellenar las juntas con el mortero TVIS Premium Veneer Pointing Mortar de Custom, dependiendo de la temperatura y la humedad.

## Limpieza

Limpie con agua antes de que el material se seque.

## PRECAUCIONES

Este producto contiene cemento Portland y sílice en estado libre. Evite el contacto con los ojos o el contacto prolongado con la piel.

Lávese a fondo después de usar el producto. Si entra en contacto con los ojos, enjuáguelos con agua durante 15 minutos y consulte a un médico. No aspire el polvo. Use un respirador aprobado por NIOSH.

## CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN

La instalación debe cumplir con los requisitos de todos los códigos aplicables, en la jurisdicción local, estatal y federal.

## 6. Disponibilidad y Costo

Comuníquese con el fabricante o visite [customTVIS.com](http://customTVIS.com) para obtener información acerca del costo y la disponibilidad del producto.

CÓDIGO DE PRODUCTO	TAMAÑO	ENVASE
TTVMB50	50 lb (22.68 kg)	Bolsa



**7. Garantía Limitada del Producto**

Elegibilidad para la Garantía de los Sistemas de Instalación

Este producto podría ser elegible para obtener una garantía de hasta 15 años de los sistemas de instalación de Custom Building Products, siempre y cuando nuestros productos sean utilizados como un sistema de instalación completo.

Custom Building Products warrants to the original Custom Building Products garantiza al comprador original que el producto estará libre de defectos, tanto en material como en mano de obra, bajo condiciones de uso normal y apropiado, por un período de un año a partir de la fecha de la compra original. De acuerdo con esta garantía, la responsabilidad de Custom se limitará únicamente al reemplazo del producto. Algunos estados, países o territorios no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que la limitación o exclusión mencionada podría no aplicarse en su caso particular. Esta garantía no cubrirá ningún producto que haya sido modificado de alguna manera o que no haya sido utilizado siguiendo las instrucciones impresas de Custom. Custom no extiende ninguna otra garantía, ni expresa ni implícita. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y, a su vez, usted puede tener otros derechos que varían de un estado a otro o de un país/territorio a otro.

Para obtener los detalles y la información completa sobre la garantía, comuníquese con Custom Building Products o visite [customTVIS.com](http://customTVIS.com).

**8. Mantenimiento**

El producto correctamente instalado no requiere mantenimiento especial.

**9. Servicios Técnicos**

Para obtener asistencia técnica, comuníquese con Custom Building Products o visite [customTVIS.com](http://customTVIS.com).

**10. Sistema de Archivo**

Se puede obtener información adicional sobre el producto solicitándola directamente al fabricante.

**Productos Relacionados**

TVIS Premium Veneer Pointing Mortar

LEED es una marca comercial registrada de U.S.G.B.C.

