

TVIS™ SBR MASONRY MORTAR ADMIX

1. Nombre del Producto

TVIS SBR Masonry Mortar Admix

2. Fabricante

Custom Building Products

13001 Seal Beach Blvd.

Seal Beach, CA 90740-2757

Atención al Cliente: 800-272-8786

Asistencia Técnica: 800-282-8786

Fax: 800-200-7765

Correo electrónico: contactus@cbpmail.net

custombuildingproducts.com

3. Descripción del Producto

TVIS SBR Masonry Mortar Admix está formulado para ser utilizado con TVIS Premium PCL Stone Veneer Mortar, TVIS Premium Thin Veneer Bonding Mortar o TVIS Standard Thin Veneer Mortar Mix para formar una superficie altamente resistente, o bien, como aditivo de una mezcla de arena/cemento en el lugar de trabajo. Aporta flexibilidad y resistencia a los impactos para áreas de tránsito pesado en instalaciones industriales, comerciales e institucionales. Por ser un material anticongelante, es ideal para usar en exteriores en zonas de climas fríos. También puede usarse en áreas húmedas e instalaciones subacuáticas tales como albercas y fuentes.

TVIS Masonry Mortar Admix puede usarse con los siguientes materiales

- TVIS Premium PCL Stone Veneer Mortar (Mortero de Óptima Calidad para Revestimientos de Piedras PCL de TVIS)
- TVIS Premium Thin Veneer Bonding Mortar (Mortero Adherente de Óptima Calidad para Revestimientos Delgados TVIS)
- TVIS Standard Thin Veneer Mortar Mix (Mezcla de Mortero Estándar para Revestimientos Delgados TVIS)
- Otros morteros de albañilería donde se especifique el uso del aditivo SBR Admix

COMPOSICIÓN Y MATERIALES

TVIS SBR Masonry Mortar Admix es un látex de hule de estireno butadieno suspendido en agua.

BENEFICIOS

- TVIS Masonry Mortar Admix mejora considerablemente la fuerza de adherencia, tensión y flexión cuando se lo mezcla con los morteros TVIS.
- Además, el aditivo aumenta la resistencia a las vibraciones y a los impactos térmicos.



LIMITACIONES

- Salvo que se especifique lo contrario, no lo use con morteros modificados con polímeros. Consulte las hojas de datos técnicos de cada mortero para obtener instrucciones detalladas sobre la mezcla y la instalación.

EMPAQUE

- Cubeta de 5 galones (18.92 L)

4. Datos Técnicos

NORMAS APLICABLES

Instituto Nacional de Normalización Estadounidense (ANSI) — ANSI A118.4 de las Normas Nacionales Estadounidenses.

APROBACIONES

Consulte las hojas de datos técnicos de cada mortero para obtener información detallada.

CONSIDERACIONES DEL MEDIOAMBIENTE

Custom Building Products es una empresa comprometida a cuidar el medioambiente tanto en sus productos fabricados como en sus prácticas de fabricación.

El uso de TVIS SBR Masonry Mortar Admix de Custom puede contribuir a la certificación LEED®.

5. Instalación

Consulte las hojas de datos de cada producto para obtener información detallada y las instrucciones para la mezcla.



MÉTODOS

Mezcla: Mezcle a fondo el mortero junto con SBR Masonry Mortar Admix hasta formar una pasta de consistencia suave. Mezcle a mano o con una taladradora de 1/2" (13 mm) para mezclar a baja velocidad (150 - 200 RPM). Deje reposar el material mezclado durante 5 a 10 minutos, luego vuelva a mezclar y use. Revuelva ocasionalmente para mantener la mezcla suave, pero no agregue más aditivo.

Proporciones de mezcla:

50 lb (22.68 kg) de Premium PCL Stone Veneer Mortar mezclado con 3 - 4 cuartos de galón (2.8 L - 3.78 L) de SBR Masonry Mortar Admix.

50 lb (22.68 kg) de Premium Thin Veneer Bonding Mortar mezclado con 5 cuartos de galón (4.73 L) de SBR Masonry Mortar Admix.

50 lb (22.68 kg) de Standard Thin Veneer Mortar Mix mezclado con 6 cuartos de galón (5.68 L) de SBR Masonry Mortar Admix.

Para una mezcla de arena/cemento en el lugar de trabajo, combine en seco una bolsa de cemento Portland de 94 lb (42.68 kg) con una bolsa de arena de sílice N°60 de 100 lb (45.36 kg) y mezcle con 5 galones (18.92 L) de SBR Masonry Mortar Admix.

Aplicación

Consulte las hojas de datos técnicos de cada mortero para obtener las instrucciones apropiadas de aplicación y preparación de la superficie.

Curado

Deje curar durante un mínimo de 24 horas antes de rellenar las juntas con Premium Veneer Pointing Mortar dependiendo de la temperatura y la humedad. En áreas que vayan a estar continuamente mojadas (por ejemplo: piscinas, fuentes), se recomienda dejar curar toda la instalación un mínimo de 14 días y permitir que se seque por completo antes de mojar la superficie.

Los tiempos de curado varían según las condiciones climáticas y la humedad; bajo condiciones especiales, podría ser necesario un curado de hasta 28 días.

Limpieza

Limpie con agua antes de que el material se seque.

PRECAUCIONES

No ingiera. Evite el contacto con los ojos y la piel. Si entra en contacto con los ojos, enjuáguelos con agua de inmediato durante 15 minutos y consulte a un médico.

6. Disponibilidad y Costo

Comuníquese con el fabricante o visite customTVIS.com para obtener información acerca del costo y la disponibilidad del producto.

CÓDIGO DE PRODUCTO	TAMAÑO	ENVASE
TSBRA5	5 galones (18.92 L)	Cubeta

7. Garantía Limitada del Producto

Custom Building Products garantiza al comprador original que el producto estará libre de defectos, tanto en material como en mano de obra, bajo condiciones de uso normal y apropiado, por un período de un año a partir de la fecha de la compra original. De acuerdo con esta garantía, la responsabilidad de Custom se limitará únicamente al reemplazo del producto. Algunos estados, países o territorios no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que la limitación o exclusión mencionada podría no aplicarse en su caso particular. Esta garantía no cubrirá ningún producto que haya sido modificado de alguna manera o que no haya sido utilizado siguiendo las instrucciones impresas de Custom. Custom no extiende ninguna otra garantía, ni expresa ni implícita. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y, a su vez, usted puede tener otros derechos que varían de un estado a otro o de un país/territorio a otro.

Para obtener los detalles y la información completa sobre la garantía, comuníquese con Custom Building Products o visite customTVIS.com.

8. Mantenimiento

El producto correctamente instalado no requiere mantenimiento especial.

9. Servicios Técnicos

Para obtener asistencia técnica, comuníquese con Custom Building Products o visite customTVIS.com.

10. Sistema de Archivo

Se puede obtener información adicional sobre el producto solicitándola directamente al fabricante.

Productos Relacionados

- TVIS Premium PCL Stone Veneer Mortar
- TVIS Premium Thin Veneer Bonding Mortar
- TVIS Standard Thin Veneer Mortar Mix

LEED es una marca comercial registrada de U.S.G.B.C.

