

Enduit protecteur pour granit poli StoneSpecific®

1 Nom du produit

Enduit protecteur pour granit poli StoneSpecific®

2 Fabricant

Custom Building Products
Services Techniques
10400 Pioneer Boulevard, Unit 3
Santa Fe Springs, CA 90670
Service à la Clientèle : 800-272-8786
Support Technique : 800-282-8786
Fax : 800-200-7765
Email : contactus@cbpmail.net
custombuildingproducts.com



3 Description du produit

Cet enduit protecteur pénétrant est spécialement conçu pour protéger les pierres naturelles polies de haute densité telles que le granit. Il en facilite l'entretien quotidien en les protégeant au maximum des graisses, des salissures, des huiles et des taches aqueuses. Sa formule aqueuse de qualité supérieure est incombustible. Pratiquement inodore, il présente un pH neutre et convient aux applications résidentielles et commerciales intérieures comme extérieures. Ce produit est perméable à la vapeur d'eau. Il protège également les joints sableux et non sableux.

Les formules à faible teneur en composés organiques volatils des produits StoneSpecific® améliorent la qualité de l'air par rapport aux produits ordinaires de même type, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ce produit satisfait aux exigences de l'EPA et du CARB relatives aux composés organiques volatils.

Types de carreaux appropriés

Protection optimale des surfaces de granit poli de tout type.

Avantages de produit dans l'installation

Protège les murs et les planchers revêtus de dalles et de carreaux de granit synthétique dans les cuisines et les salles de bain. Idéal pour les surfaces dont la protection doit être maximale, tel que dans les aires de préparation alimentaire et les zones à circulation dense.

Conditionnement

Bouteille de 1 pte (946 ml)

4 Données techniques

Technique Propriétés du graphique

- Offre une excellente résistance aux taches causées par la plupart des contaminants domestiques (CTI 72).
- Ne fonce pas la pierre.

5 Instructions

Préparation de la surface générale

La surface doit être propre, sèche et exempte de cire, d'enduit protecteur et de produit de finition. Utiliser le nettoyant-décapant puissant TileLab® pour nettoyer la surface et en éliminer les cires ainsi que les produits de finition acrylique. Surfaces nouvellement construites : laisser durcir les joints pendant 48 heures avant d'appliquer l'enduit.

Application de produits

Effectuer un essai préalable dans un endroit discret. Appliquer une quantité abondante de produit à l'aide d'un applicateur en peau de mouton, d'une éponge ou d'une vadrouille n'ayant jamais servi. Répandre le produit sur la surface en couche mince et uniforme et le faire pénétrer pendant 5 à 10 minutes. La surface doit demeurer mouillée pendant cette opération. La tremper de produit et laisser reposer pendant 10 minutes supplémentaires pour assurer une absorption maximale. Essuyer ensuite l'excès de produit avant qu'il ne sèche. Si la surface absorbe la première couche de produit, patienter 15 minutes, puis appliquer une seconde couche.

Temps de séchage

Durée de séchage : de deux à trois heures. Attendre 24 heures avant de nettoyer la surface.

Nettoyage du matériel

Nettoyer les outils et se laver les mains au savon et à l'eau immédiatement après usage.

Précautions de santé

PEUT ÊTRE NOCIF EN CAS D'INGESTION. PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU. Porter des lunettes de protection et se couvrir la peau. Contient de l'éther monobutylique de diéthylène glycol et des esters de fluorophosphate. En cas de contact oculaire, rincer à l'eau pendant un minimum de 15 minutes. En cas de contact cutané, laver au savon et à l'eau. Consulter un médecin si l'irritation persiste. Ne jamais provoquer de vomissement en cas d'ingestion ; consulter un médecin. TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

6 Disponibilité et coût

Code d'article	Format	Pays	Conditionnement
SSPGSQT-3	1 pte (946 ml)	É.-U.	Bouteille
CSSPGSQT-3	1 pte (946 ml)	Canada	Bouteille



CUSTOM®

Enduit protecteur pour granit poli StoneSpecific®

7 Garantie du produit

Custom® Building Products garantit à l'acheteur initial, pendant un an à compter de la date d'achat, que le produit demeurera exempt de tout défaut matériel et de main-d'œuvre en condition normale d'utilisation. Cette garantie oblige uniquement Custom® à remplacer le produit. Les dommages consécutifs et indirects ne pouvant s'accompagner d'exclusions et de restrictions dans certains États, pays et territoires, il est possible que la limite ci-dessus ne s'applique pas à votre cas. Cette garantie ne s'applique pas aux produits altérés ou utilisés d'autre façon que selon les directives écrites de Custom®. Custom® n'offre aucune autre garantie expresse ou tacite. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous jouissiez d'autres droits dans votre province, territoire ou pays. [Cliquez ici](#) pour en savoir davantage et consulter le texte complet de la garantie.

8 Entretien du produit

Ne pas utiliser de nettoyant contenant de l'ammoniaque, des acides ou de l'eau de Javel. Employer un nettoyant neutre TileLab® ou Aqua Mix® approprié. Les spécialistes du carrelage recommandent de vérifier régulièrement l'imperméabilité des surfaces. Pour ce faire, appliquer quelques gouttes d'eau sur la surface. Si elles sont absorbées, la surface doit être traitée à l'enduit protecteur TileLab® ou Aqua Mix® pour conserver sa protection optimale.

9 Technique des services d'information

Communiquer avec Custom® Building Products pour obtenir de l'assistance technique.

10 Système de classement

Communiquer avec le fabricant pour obtenir des renseignements supplémentaires sur ce produit.

Wear prévue

Ce produit dure jusqu'à 20 ans en conditions normales d'utilisation. Son usure dépend de la dureté de la surface, de sa texture, de l'usage qui en est fait et de son exposition au soleil ainsi que des méthodes de nettoyage employées, de l'utilisation de méthodes de nettoyage corrosives et des conditions atmosphériques.

Produits connexes

StoneSpecific® Polished Granite Cleaner/Resealer



CUSTOM®

Enduit protecteur pour granit poli StoneSpecific®

Couverture

Format	Rendement min.	Rendement max.
1 pte (946 ml)	200 pi ² (18,6 m ²)	300 pi ² (27,9 m ²)



CUSTOM®