

Aqua Mix® Enrich 'N' Seal™

1 Nom du produit

Aqua Mix® Enrich 'N' Seal™

2 Fabricant

Soutien technique de
CUSTOM Building Products
10400 Pioneer Boulevard, Unit 3
Santa Fe Springs, CA 90670
Service à la clientèle : 800-272-8786
Soutien technique : 800-282-8786
Télécopieur : 800-200-7765
Courriel :
contactus@cbpmail.net custombuildingproducts.com

3 Description du produit

Un scellant supérieur 100 % polymère résistant, sans reflet, à l'aspect embelli, formulé pour intensifier, enrichir et mettre en valeur le caractère et la beauté de la pierre naturelle non vitrifiée. Peut également être utilisé comme scellant avant coulis. Permet la transmission de la vapeur d'eau. En outre, il imperméabilise efficacement et renforce la couleur des joints au coulis.

Principales caractéristiques

- Intensifie, enrichit et met en valeur.
- Protection maximale contre les taches — sans reflet.
- Technologie Polycure dernier cri

Utilisations

- Pierre naturelle non vitrifiée telle que le marbre, le granite, l'ardoise, le calcaire, le travertin, le quartzite et le grès
- Imperméabilise efficacement et renforce la couleur des joints au coulis.
- Efficace en application intérieure et extérieure

Restrictions du produit

- Ne pas laisser le scellant entrer en contact avec une surface non recommandée, car le produit ne peut pas s'enlever complètement
- Ne pas utiliser de scellant ni de finition avec Enrich 'N' Seal™
- Si Enrich 'N' Seal™ n'est pas parfaitement essuyé dans les 5 minutes, un résidu est susceptible de se former. En cas de résidu, communiquer avec le Service technique pour des solutions complémentaires
- Maintenir les surfaces propres et sèches pour réduire le risque de glissade et de chute. Un nettoyage à la pression routinier aura un impact sur l'usure prévue.
- Le scellant n'empêchera pas l'usure ni le décapage de la surface par des acides ou des produits chimiques caustiques

4 Données techniques

Tableau des propriétés techniques

Conforme à toutes les normes EPA fédérales et SCAQMD pour les COV.

Tableau technique

Propriété	Méthode d'essai	Résultats typiques
Résistance aux taches	CTI-072	Excellents
pH		s/o
Pierre foncée		Oui
Temps de durcissement		48 heures
Usure prévue		Jusqu'à 15 ans

Date de publication : 19/5/2017



5 Instructions

Préparation générale de la surface

PORTER DES GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES, comme des gants en nitrile, lors du maniement du produit.

La surface doit être sèche, propre et dépourvue de cire, scellant ou finition. Les nouvelles installations doivent être sèches 48 heures avant application. Protéger les surfaces avoisinantes. Tester le produit dans une zone discrète pour s'assurer que les résultats sont ceux souhaités.

Les applications extérieures doivent répondre aux conditions d'humidité — CUSTOM pour plus de détails.

Application du produit

Lire entièrement l'étiquette avant utilisation. Pour les nouvelles installations, Enrich 'N' Seal peut être appliqué dès 48 heures après l'application du coulis. La surface doit être propre, sèche et exempte de scellant ou de revêtement existant. Appliquer à l'aide d'une éponge, d'un pinceau, d'un tampon à peinture, d'un chiffon en coton ou d'un pulvérisateur. REMARQUE : Éviter le chevauchement et les coulées. Sur les surfaces verticales, appliquer de bas en haut, ou sur chaque carreau avant installation. S'assurer que tout excès de scellant qui n'a pas pénétré dans la surface est retiré dans les 5 minutes qui suivent chaque application à l'aide de papier absorbant, de serviettes en coton ou de chiffons microfibres propres et secs. Si le scellant n'est pas totalement retiré de la surface de la pierre et du coulis dans les 5 minutes qui suivent l'application, un résidu est susceptible de se former. Si deux applications ou plus sont nécessaires, laisser au moins 30 minutes de temps de séchage entre chacune d'elles. Certaines surfaces très poreuses peuvent nécessiter une application supplémentaire après séchage complet, en veillant à ce que tout résidu soit retiré dans les 5 minutes.

Application avant coulis

Appliquer sur pierre ou carrelage propre au moins 2 heures avant le coulis ; suivre la procédure d'application ci-dessus.

Temps de séchage

Prêt pour la circulation 2 heures après l'application finale. Conserver la surface sèche pendant 12 heures. Séchage complet au bout de 48 heures.

Nettoyage de l'équipement

Nettoyer les outils avec du diluant à peinture immédiatement après utilisation.



CUSTOM®

Aqua Mix® Enrich 'N' Seal™

Entreposage

- Bien fermer le récipient après chaque utilisation
- Conserver uniquement dans le récipient d'origine
- Conserver et utiliser à une température comprise entre 7 et 29 °C (45-85°F).
- Jeter tout résidu et reste de produit non utilisé conformément aux directives fédérales, d'État et locales en vigueur

Précautions pour la santé

INFLAMMABLE. PEUT ÊTRE NOCIF SI AVALÉ. PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU. Tenir à distance de la chaleur et des sources de flamme. Porter une protection cutanée et oculaire. Ne pas respirer les vapeurs ou les émanations. Contient de l'alkylalkoxysilane. En cas de contact oculaire, rincer abondamment à l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, nettoyer à l'eau savonneuse. Si l'irritation persiste, demander une aide médicale. En cas d'ingestion, NE PAS faire vomir et demander une aide médicale.

6 Disponibilité et coût

Lieu	Code de l'article	Taille	Conditionnement
ÉTATS-UNIS	100250	473 ml (1 pt)	Bouteille
ÉTATS-UNIS	100251-4	946 ml (1 qt)	Bouteille
ÉTATS-UNIS	100252	3,8 l (1 gal)	Bouteille
Canada	C100250	473 ml (1 pt)	Bouteille
Canada	C100251-4	946 ml (1 qt)	Bouteille
Canada	C100252	3,8 l (1 gal)	Bouteille

7 Garantie du produit

Custom® Building Products garantit à l'acheteur initial que ce produit sera exempt de vices de matériaux et de fabrication à condition qu'il en soit fait usage selon les conditions d'utilisation normale et adéquate pendant une période de un an à compter de la date d'achat originale. L'unique responsabilité de Custom® selon la présente garantie est limitée au remplacement du produit. Certains États, pays ou territoires ne permettant pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, la limitation ou l'exclusion ci-haut peut ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie ne s'étendra pas à tout produit qui a été modifié de quelque façon ou qui n'a pas été utilisé selon les instructions imprimées de Custom®. Custom® ne fournit aucune garantie expresse ou implicite. La présente garantie vous confère des droits légaux spécifiques et vous pourriez avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre ou d'un pays ou territoire à l'autre. Cette garantie n'est pas transférable.

8 Maintenance du produit

Ne pas utiliser de nettoyant contenant de l'ammoniaque, de l'acide ou de l'eau de javel. Utiliser un nettoyant neutre TileLab® ou Aqua Mix® adapté. Les carreleurs recommandent de procéder à un contrôle régulier des surfaces scellées Appliquer quelques gouttes d'eau sur la surface. Si l'eau pénètre, l'application d'une couche supplémentaire sera nécessaire pour assurer une performance optimale.

9 Renseignements sur le soutien technique

Pour une assistance technique, communiquez avec le soutien technique de CUSTOM au 800-282-8786 ou visitez le site custombuildingproducts.com.

10 Système de classement

D'autres renseignements sur le produit sont disponibles sur demande auprès du fabricant.

Usure prévue

- Variera en fonction de la dureté, de la texture, du type et de la nature de la surface, de la circulation et du type de produits d'entretien utilisés.
- Une utilisation à l'extérieur peut nécessiter des applications de nouvelles couches plus fréquentes.
- Les conditions climatiques, les méthodes de nettoyage abrasives, les nettoyants très alcalins, acides ou à base de solvants auront un impact sur l'usure
- L'usure de tout scellant dépend de nombreux facteurs environnementaux et de l'utilisation prévue. Consulter notre bulletin technique, TB84, sur notre site Web pour plus d'informations.

Produits associés

Aqua Mix® Concentrated Stone & Tile Cleaner

Aqua Mix® AquaKleen™

Teneur en COV

COV maximum : 210 grammes par litre

Date de publication : 19/5/2017



CUSTOM®

Aqua Mix® Enrich 'N' Seal™

Couverture

Dépend du type de pierre ou de carreau, de la porosité et de la texture de la surface, de la température, de l'humidité et de la méthode d'application.

Taille	Couverture min.	Couverture max.
3,78 l (1 gal)	46 m ² (500 pi ²)	140 m ² (1 500 pi ²)

