

Adhésif et coulis pré-mélangé SimpleFix®

1 Nom du produit

Adhésif et coulis pré-mélangé SimpleFix®

2 Fabricant

Soutien technique de
CUSTOM Building Products
10400 Pioneer Boulevard, Unit 3
Santa Fe Springs, CA 90670
Service à la clientèle : 800 272-8786
Soutien technique : 800 282-8786
Télécopieur : 800-200-7765
Courriel : contactus@cbpmail.net
custombuildingproducts.com

3 Description du produit

Prêt à l'emploi, ce produit colle et jointoie les carreaux de céramique de planchers et murs. Résistant aux taches, aux fissures et au rétrécissement. Parfait pour les réparations et les menus travaux. Pour obtenir davantage d'informations sur l'utilisation sur de grandes surfaces, veuillez téléphoner au soutien technique de Custom.

Principales caractéristiques

- Prêt à l'emploi
- Ne requiert pas de mélange, pas de nettoyage
- Résistant aux taches
- Idéal pour les réparations
- Pour des joints de 1,6 mm (1/16 po) à 9,5 mm (3/8 po)

Types de carreaux adaptés

- Colle et jointoie les carreaux de céramique

Substrats convenables

- Pour une utilisation à l'intérieur seulement
- Convient aux zones mouillées comme autour de baignoires et de murs de douche.
- Béton
- Plâtre, plaques murales de gypse (zones sèches)
- WonderBoard®, panneaux d'appui en ciment
- Contre-plaqué de qualité pour l'extérieur

Restrictions du produit

- Ne collez pas les carreaux directement sur le béton léger, les surfaces de gypse, le bois dur, le contreplaqué Luan, les panneaux de particules, le parquet, de revêtement de plancher en vinyle coussiné ou sur sous-couche mousse, les carreaux adhésifs, le métal, la fibre de verre, le plastique ou les panneaux OBS. Communiquez avec le soutien technique.
- Ne pas appliquer sur du plancher en vinyle ou sur du plastique stratifié.
- Ne pas utiliser sur plancher de douche ou dans des endroits soumis à une exposition prolongée à l'eau ou à la vapeur.
- Ne pas utiliser afin d'installer des accessoires, des carreaux en pierre, des pavés Saltillo ou des carreaux en verre.
- Ne pas utiliser pour installer des panneaux d'appui sur des sous-planchers, sur une membrane imperméable à l'eau ou pour installer des tapis chauffants ou des serpents. Nous recommandons d'utiliser un **mortier modifié de Custom®**.
- Ne pas dépasser la quantité nécessaire pour coller le carrelage. Dans le cas où le plancher est inégal, utiliser une [Sous-couche autonivellante LevelQuik®](#) ou [LevelLite®](#).
- Ne convient pas aux joints de déformation ni aux changements de plan de l'installation des carreaux. Dans ces zones, utiliser un calfeutrant ou un scellant comme Le [calfeutrant commercial 100 % silicone](#) ou le [produit calfeutrant pour carreaux de céramique Polyblend®](#).



Conditionnement

- Seau de 0,946 l (1 pte)
- Seau de 3,78 l (1 gal)

4 Données techniques

Considérations environnementales

Custom® Building Products est engagé à la responsabilité environnementale dans la production des produits et dans les pratiques de fabrication. L'utilisation de ce produit peut contribuer à la certification LEED® v3 :

- Jusqu'à 2 points de MR Credit 5, matériaux régionaux
- Jusqu'à 1 point d'IEQ Credit 4.1, matériaux à faible émission - Adhésifs et scellants

5 Instructions

Préparation générale de la surface

PORTEZ DES GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES, comme des gants en nitrile, lors du maniement du produit.

Toutes les surfaces doivent être structurellement saines, propres, sèches et débarrassées de graisse, huile, saletés, composés durcisseurs, enduits, matières adhésives ou tous autres contaminants qui pourraient empêcher une bonne cohésion. Le béton ou le plâtre doit être complètement séché pendant 28 jours et doit être perméable à l'eau. Le béton doit être sans efflorescence et non soumis à la pression hydrostatique. Les planchers de contreplaqué doivent être structurellement sains et satisfaire à toutes les exigences de l'ANSI et de fléchissement (pas de fléchissement ni de mouvement). Les surfaces et les matériaux doivent être maintenus au-dessus de 10 °C (50 °F) ou au-dessous de 38 °C (100 °F) pendant 72 heures.

Utilisation du produit

En tant qu'adhésif



CUSTOM®

Adhésif et coulis pré-mélangé SimpleFix®

Utilisez le côté plat d'une truelle et appliquez une mince couche d'adhésif. Immédiatement, appliquez une couche supplémentaire d'adhésif avec le côté dentelé de la truelle tenue à un angle de 45° en lissant toujours dans la même direction. Pressez le carreau fermement perpendiculairement aux crêtes laissées par la truelle, dans un mouvement de va-et-vient. Il est conseillé d'encoller le dos de certains types de carreau. Ajustez le carreau rapidement et enfoncez-le solidement en place à l'aide d'un bloc de bois déposé sur le carreau et d'un maillet de caoutchouc. Soulevez périodiquement un carreau et vérifiez le dos pour vous assurer que la couverture adhésive est correcte. N'appliquez pas plus d'adhésif que ce qui est nécessaire pour recouvrir de carreaux en 30 minutes. Si l'adhésif commence à croûter (non collant au toucher), réutilisez la truelle avant de poser le carreau. Maintenez la température au-dessus de 10 °C (50 °F) jusqu'à ce que l'adhésif sèche.

En tant que coulis

Les carreaux doivent être fermement posés et l'adhésif séché pendant 24 à 48 heures avant de procéder au jointoiment. Humidifier légèrement, les carreaux poreux avec de l'eau froide propre. Tout en maintenant une taloche en caoutchouc à un angle de 45°, étalez le coulis en diagonale en vous assurant que les joints sont complètement remplis. Retirez le surplus de coulis à l'aide de la taloche tenue à un angle de 90°. Travaillez sur des zones de 0,46 à 0,9 mètres carrés à la fois (5 à 10 pi²). La mise en forme des joints et le nettoyage doivent commencer immédiatement à l'aide d'une éponge à coulis à petits pores humide en faisant des mouvements circulaires. Utilisez de l'eau et une éponge propre, changez l'eau fréquemment. Attendez 4 heures avant de retirer le voile du carreau à l'aide d'un chiffon doux et sec. Si le voile persiste après 24 heures, retirez le à l'aide du nettoyeur pour coulis et carreaux TileLab® ou du Détachant voile sur coulis sans ciment Aqua Mix®.

Temps de séchage

Au moins 24 heures.

Cure du produit

Généralement, 24 heures lors de températures supérieures à 10 °C (50 °F), attendez 3 jours avant de mouiller les murs de douche et 7 avant de mouiller le plancher de la douche.

Nettoyage de l'équipement

Nettoyer les outils et les mains à l'eau avant que le produit ne sèche.

Entreposage

Protéger du gel.

Précautions pour la santé

Ce produit contient des distillats de pétrole. Si le produit est ingéré, ne provoquez pas de vomissement et appelez immédiatement un médecin. Utilisez avec une ventilation adéquate. Ininflammable GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. NE PAS INGÉRER.

Consultez notre carte de couleurs pour une représentation fidèle des couleurs lors de la sélection ou de la spécification d'une couleur de coulis. La nuance installée finale peut varier selon les éléments suivants : le type de carreau, la couleur, la porosité, les conditions de chantier et les techniques de finition. Pour de meilleurs résultats, effectuer un test sur une petite surface discrète ou créer une planche témoin avant l'installation.

7 Garantie du produit

Obtenir la **GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT** applicable à www.custombuildingproducts.com/product-warranty ou envoyer une demande écrite à Custom Building Products, Inc., Five Concourse Parkway, Atlanta, GA 30328, États-Unis. Fabriqué sous l'autorité de Custom Building Products, Inc. © 2017 Quikrete International, Inc.

8 Maintenance du produit

À l'aide d'un nettoyeur neutre comme l'Aquamix AquaKleen ou le nettoyeur pour carreaux et coulis Tilelab

9 Information sur le soutien technique

Pour une assistance technique, communiquez avec le soutien technique de CUSTOM au 800 282-8786 ou visitez le site custombuildingproducts.com.

10 Système de classement

De l'information supplémentaire sur le produit est disponible du fabricant sur demande.

Produits associés

Produit de ragréage de planchers pré-mélangé SimplePrep®

Mortier mince pré-mélangé SimpleSet®

Coulis prémélangé SimpleGrout®

Calfeutrant pour carreaux et accessoires de céramique SimpleFix®

6 Disponibilité et coût

| Lieu | Code de l'article | Taille | Couleur | Conditionnement |
|--------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| É.-U. | TAGWQT | 0,946 l (1 pte) | Blanc intense | Seau |
| É.-U. | TAGW1 | 3,78 l (1 gal) | Blanc intense | Seau |
| É.-U. | TAGAQT | 0,946 l (1 pte) | Albâtre | Seau |
| É.-U. | TAGA1 | 3,78 l (1 gal) | Albâtre | Seau |
| Canada | CTAGWQT | 0,946 l (1 pte) | Blanc intense | Seau |
| Canada | CTAGW1 | 3,78 l (1 gal) | Blanc intense | Seau |
| Canada | CTAGAQT | 0,946 l (1 pte) | Albâtre | Seau |
| Canada | CTAGA1 | 3,78 l (1 gal) | Albâtre | Seau |



CUSTOM®

Adhésif et coulis pré-mélangé SimpleFix®

Couverture

En tant qu'adhésif

| Dimensions de truelle | Couverture min. | Couverture max. |
|---|--|--|
| Encoche en V de 5 x 4 mm (3/16 x 5/32 po) pour carreau jusqu'à 15 x 15 cm (6 po x 6 po) | 3,7 m ² (40 pi ²) | 4,6 m ² (56 pi ²) |
| Encoche carrée de 6 x 6 x 6 mm (1/4 x 1/4 x 1/4 po) pour carreau jusqu'à 30 x 30 cm (12 x 12 po) | 2,3 m ² (25 pi ²) | 3,3 m ² (35 pi ²) |
| Encoche carrée de 6 x 9 x 6 mm (1/4 x 3/8 x 1/4 po) pour carreau de plus de 30 x 30 cm (12 x 12 po) | 1,9 m ² (20 pi ²) | 2,3 m ² (25 pi ²) |

En tant que coulis

La couverture variera selon la taille du carreau et la largeur du joint.

RENDEMENT AU MÈTRE CARRÉ PAR PINTÉ (MÈTRE CARRÉ PAR 0,946 l)

| Dimension des carreaux | Largeur du joint | | | |
|---|------------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 1,6 mm (1/16 po) | 3 mm (1/8 po) | 6 mm (1/4 po) | 9,5 mm (3/8 po) |
| 50 x 50 x 6 mm (2 x 2 x 1/4 po) | 2,7 (29) | 1,3 (14) | 0,74 (8) | 0,55 (6) |
| 108 x 108 x 6 mm (4 1/4 x 4 1/4 x 1/4 po) | 5,2 (56) | 3,2 (34) | 1,6 (18) | 1,1 (12) |
| 200 x 200 x 9,5 mm (8 x 8 x 3/8 po) | 7 (76) | 3,5 (38) | 1,6 (18) | 1,1 (12) |
| 300 x 300 x 9,5 mm (12 x 12 x 3/8 po) | 9,3 (100) | 5,3 (57) | 2,7 (29) | 1,8 (19) |
| 406 x 406 x 9,5 mm (16 x 16 x 3/8 po) | 14 (151) | 7 (75) | 3,4 (37) | 2,1 (23) |

RENDEMENT AU MÈTRE CARRÉ PAR 3,78 L (PIED CARRÉ PAR GALLON)

| Dimension des carreaux | Largeur du joint | | | |
|---|------------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 1,6 mm (1/16 po) | 3 mm (1/8 po) | 6 mm (1/4 po) | 9,5 mm (3/8 po) |
| 50 x 50 x 6 mm (2 x 2 x 1/4 po) | 10,7 (116) | 5,4 (58) | 3,1 (33) | 2,4 (26) |
| 108 x 108 x 6 mm (4 1/4 x 4 1/4 x 1/4 po) | 25,7 (277) | 12,9 (139) | 6,8 (73) | 4,6 (50) |
| 200 x 200 x 9,5 mm (8 x 8 x 3/8 po) | 28,2 (304) | 14,1 (152) | 6,9 (74) | 4,6 (50) |
| 300 x 300 x 9,5 mm (12 x 12 x 3/8 po) | 37,4 (403) | 21,2 (228) | 10,8 (116) | 7,2 (78) |
| 406 x 406 x 9,5 mm (16 x 16 x 3/8 po) | 56,2 (605) | 28,1 (302) | 13,8 (149) | 8,8 (95) |



CUSTOM®