

# Correcteur de plancher prémélangé

## 1 Nom du produit

Correcteur de plancher prémélangé SimplePrep®

## 2 Fabricant

Soutien technique de  
CUSTOM Building Products  
10400 Pioneer Boulevard, Unit 3  
Santa Fe Springs, CA 90670  
Service à la clientèle : 800 272-8786  
Soutien technique : 800 282-8786  
Télécopieur : 800 200-7765  
Courriel : [contactus@cbpmail.net](mailto:contactus@cbpmail.net)  
[custombuildingproducts.com](http://custombuildingproducts.com)

## 3 Description du produit

Il répare les trous et les fissures dans les planchers de béton et de contreplaqué avant d'installer un carrelage ou un autre revêtement. Il lisse et remplit les entailles mineures et les imperfections.

### Principales caractéristiques

- Prêt à l'usage
- Aucun mélange nécessaire
- Remplit les entailles mineures et les imperfections.

### Substrats adaptés

- Pour usage intérieur seulement.
- Béton
- WonderBoard®, panneaux d'appui en ciment
- Carreaux de céramique
- Contreplaqué extérieur
- Plancher en vinyle

### Limites au produit

- Ne pas utiliser comme surface d'usure.
- L'utiliser sur des surfaces non poreuses peut allonger la durée de séchage.

### Conditionnement

- Seau de 0,946 l (1 pte)
- Seau de 3,78 l (1 gal)

## 4 Données techniques

### Considérations environnementales

Custom® Building Products est engagé à la responsabilité environnementale dans la production des produits et dans les pratiques de fabrication. L'utilisation de ce produit peut contribuer à la certification LEED®.

## 5 Instructions

### Préparation générale de la surface

**PORTER DES GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES, comme des gants en nitrile, lors du maniement du produit.**



Toutes les surfaces doivent être structurellement saines, propres, sèches et débarrassées de graisse, huile, saletés, composés durcisseurs, enduits, matières adhésives ou tous autres contaminants qui pourraient empêcher une bonne adhérence. Les surfaces brillantes ou peintes doivent être poncées, décapées et nettoyées des cires, des saletés ou de tous contaminants. Le béton doit être durci pendant 28 jours et être perméable à l'eau. Le béton doit être sans efflorescence et non soumis à la pression hydrostatique. Les dalles de béton doivent être finies au balai ou à la brosse pour améliorer l'adhérence. Les planchers de contreplaqué, y compris ceux existants sous un plancher élastique, doivent être structurellement sains et satisfaire à toutes les exigences de l'ANSI et de fléchissement. Pour les questions concernant l'installation adéquate du sous-plancher, appeler le soutien technique. Les surfaces lisses en béton, les carreaux glacés, le granito ou la pierre polie préexistants peuvent avoir besoin d'être grenailées ou scarifiées. Les feuilles de vinyle doivent être bien collées et dépouillées de l'ancienne finition. Moussez la surface par ponçage ou scarification, rincer et laisser sécher. Les joints de dilatation ne doivent jamais être pontés avec un matériau de prise. Ne pas poncer les revêtements de plancher contenant de l'amiante. La température ambiante, les surfaces et les matériaux doivent être maintenus au-dessus de 10 °C (50 °F) ou au-dessous de 38 °C (100 °F) pendant 72 heures.

### Pose sur des surfaces de contreplaqué

Les planchers de contreplaqué, y compris ceux existants sous un plancher élastique, doivent être structurellement sains et satisfaire à toutes les spécifications de l'ANSI A108.01 Partie 3.4. Se reporter à TCNA F150. Pour les questions concernant l'installation adéquate du sous-plancher, appeler Custom® Building Products.

### Application du produit

Bien remuer le contenu. Humidifier légèrement le contenu pour le corriger avec de l'eau propre. Utiliser le rebord lisse de la taloche ou un couteau à mastic pour appliquer le composé. Il peut être lissé ou aminci. Pour remplir une profondeur supérieure à 6 mm (1/4 po), il faut plus de deux applications. Retirer l'excès avec un chiffon.

### Temps de séchage

Attendre 4 heures avant de poser les carreaux, plus longtemps si le remplissage est profond.

### Nettoyage de l'équipement

Nettoyer rapidement les outils avec de l'eau tiède savonneuse.

### Remisage

Protéger du gel. Fermer le contenant après chaque utilisation.



# Correcteur de plancher prémélangé

## Précautions pour la santé

Éviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes. Consulter un médecin immédiatement. Ne pas ingérer. Garder hors de la portée des enfants.

## Conformité aux codes du bâtiment

L'installation doit être conforme aux exigences de toutes les juridictions locales, étatiques/provinciales et fédérales applicables.

## 6 Disponibilité et coût

| Lieu       | Code de l'article | Taille          | Couleur | Conditionnement |
|------------|-------------------|-----------------|---------|-----------------|
| ÉTATS-UNIS | FPQT              | 0,946 l (1 pte) | Gris    | Seau            |
| ÉTATS-UNIS | FP1               | 3,78 l (1 gal)  | Gris    | Seau            |
| Canada     | CFPQT             | 0,946 l (1 pte) | Gris    | Seau            |
| Canada     | CFP1              | 3,78 l (1 gal)  | Gris    | Seau            |

## 7 Garantie du produit

Obtenir la **GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT** applicable à [www.custombuildingproducts.com/product-warranty](http://www.custombuildingproducts.com/product-warranty) ou envoyer une demande écrite à Custom Building Products, Inc., Five Concourse Parkway, Atlanta, GA 30328, États-Unis. Fabriqué sous l'autorité de Custom Building Products, Inc. © 2017 Quikrete International, Inc.

## 8 Maintenance du produit

Ne pas utiliser comme surface d'usure.

## 9 Information sur le soutien technique

Pour une assistance technique, communiquer avec le soutien technique de CUSTOM au 800 282-8786 ou visiter le site [custombuildingproducts.com](http://custombuildingproducts.com).

## 10 Système de classement

De l'information supplémentaire sur le produit est disponible auprès du fabricant sur demande.

### Produits associés

Mortier mince prémélangé SimpleSet®

Adhésif et coulis SimpleFix®

Coulis prémélangé SimpleGrout®

Carreaux de céramique et calfeutrage de fixation SimpleFix®

