

MÉLANGE À MORTIER D'INSTALLATION PLEINE-MASSE

1. Nom du produit

Mélange à Mortier d'Installation Pleine-Masse

2. Fabricant

Custom Building Products
Surrey, B.C. Canada V3W 3G1
13001 Seal Beach Blvd.
Seal Beach, CA 90740-2757
Service à la Clientèle : 800-272-8786
Support Technique : 800-282-8786
Fax : 800-200-7765
Email : contactus@cbpmail.net
custombuildingproducts.com

3. Description du produit

La sous-couche pré mélangée est spécialement conçue pour les lits de mortier pour la pose de carreaux de céramique. Elle est facile à utiliser et à mélanger sans besoin de mélanger le sable et le ciment sur place. Le mortier pour lit épais au ratio de 3 : 1 offre une résistance idéale pour le carrelage commercial et industriel.

SURFACES D'UTILISATION COMME LIT DE MORTIER

- Surfaces intérieures et extérieures, planchers et murs
- Béton et maçonnerie
- Panneaux de gypse (zones sèches)
- Contreplaqué de grade extérieur (zones sèches intérieures)

RESTRICTIONS

- Ne pas coller directement sur un plancher de bois franc, de contreplaqué Lauan, de panneaux de particules, de parquet, de revêtement de sol de vinyle coussiné ou spongieux, de métal, de fibre de verre, de plastique ou de panneaux d'OSB.

EMBALLAGE

- Sac de 22.68 kg (50 lb)

4. Fiche technique

NORMES APPLICABLES

Institut des Normes Nationales Américaines (ANSI) — ANSI A108.1 A, B, C des Normes Nationales Américaines pour l'installation de carreaux de céramique.

Conseil Nord-Américain de pose de carrelage (TCNA) — Livret TCNA pour l'installation de carreaux de céramique TCNA Méthode EJ171

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Non applicable.

CONSIDÉRATIONS ENVIRONNEMENTALES

Custom Building Products est éco-responsable dans la confection de ses produits et dans ses pratiques d'usinage.



5. Installation

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Préparation générale de la surface :

Les surfaces doivent être solides, propres, sèches et exemptes de graisse, d'huile, de produits de prise, de produits scellant, d'adhésifs, et tout autre contaminant qui empêcherait une bonne adhésion. Les surfaces peintes ou brillantes doivent être sablées, décapées, et nettoyées de toute cire, saleté ou autre contaminant. La température de la surface et des matériaux devrait se situer entre 10° - 38° C (50° - 100° F) pour au moins 72 heures.

Support de contreplaqué :

Ne pas appliqué directement sur le contreplaqué. Utiliser un pare-vapeur et des lattes de métal. Les planchers de contreplaqué, incluant ceux sous les planchers souples, doivent être construits selon les normes de l'industrie. La flexibilité ne doit pas dépasser L/360. Contactez le Service Technique pour toute question concernant l'installation des sous-planchers.

Panneaux de gypse :

Un câble ou des lattes de métal doivent être utilisés. Dans les endroits humides ou trempés, utiliser un pare-vapeurs derrière les lattes de métal.

MÉTHODES

Mélange

Mélanger 2.4 L (2-1/2 pintes) d'eau propre et fraîche ou, pour plus de pouvoir d'adhésion, mélanger 1.2 L (1 1/4 pintes) d'additif pour mortier à pose simplifiée et 1.2 L (1-1/4 pintes) d'eau propre et fraîche à 22.68 kg (50 lb) de poudre jusqu'à l'obtention d'une consistance semi-humide/sèche.



Application

Pour les méthodes d'installation, se référer à ANSI A108.1 A, B, ou C.

Temps de prise

Le produit sèche en 24 heures selon la température et l'humidité.

Rendement

RENDEMENT EN MÈTRES CARRÉS PAR 22.68 KG SAC (PIEDS CARRÉS PAR 50 LB)	
FORMAT DE LA TRUELLE	RENDEMENT
2.5 cm (1")	0.45 à 0.55 m ² (5 à 6 p ²)

Nettoyage

Nettoyer avec de l'eau avant que les matériaux ne sèchent.

PRÉCAUTION

Contient du ciment de Portland. Éviter tout contact avec les yeux et tout contact prolongé avec la peau. Se laver soigneusement après l'utilisation. S'il y a contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau pendant 15 minutes et consulter un médecin. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. NE PAS INGÉRER.

CODES DE CONSTRUCTION

Les installations doivent être conformes à toutes les spécifications des codes de juridictions locales, provinciales et fédérales.

6. Disponibilité et prix

Contactez le fabricant ou visitez le site custombuildingproducts.com pour les informations concernant le prix et la disponibilité du produit.

	CODE DE L'ARTICLE	FORMAT	EMBALLAGE
Canada	CTBBM50	22.68 kg (50 lb)	Sac

7. Garantie limitée

Custom Building Products («Custom») garantit à l'acheteur d'origine que ce produit sera exempt de vices de matériaux et de fabrication à condition qu'il en soit fait usage selon les conditions d'utilisation normale et adéquate pendant une période de un an à compter de la date d'achat originale. Custom sera uniquement tenu responsable au titre de cette garantie du remplacement de ce produit. Certains états n'acceptent pas l'exclusion ou la limitation en ce qui concerne tout dommage consécutif ou accessoire. En conséquence, l'exclusion décrite ci-dessus peut ne pas être applicable. Cette garantie ne couvre pas tout produit qui a été modifié d'une quelconque façon ou qui n'a pas été utilisé selon les directives imprimées de Custom. Custom ne fait aucune autre garantie qu'elle soit expresse ou tacite. La présente garantie vous donne des droits spécifiques. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'une juridiction à l'autre.

Pour tous les détails et l'information complète sur la garantie, visitez le site custombuildingproducts.com.

8. Entretien

Les produits installés selon les instructions du fabricant ne requièrent aucun entretien spécial.

9. Services techniques

Pour de l'assistance technique, contactez Custom Building Products ou visitez le site custombuildingproducts.com.

10. Système de classement

De l'information supplémentaire sur le produit est disponible auprès du fabricant, sur demande.

Produits reliés

Mortier à Pose Simplifiée
Polyblend® Coulis

