

THICK BED BEDDING MORTAR

1. Nombre del Producto

Thick Bed Bedding Mortar

2. Fabricante

Custom Building Products

13001 Seal Beach Blvd.

Seal Beach, CA 90740-2757

Atención al Cliente: 800-272-8786

Asistencia Técnica: 800-282-8786

Fax: 800-200-7765

Correo electrónico: contactus@cbpmail.net

custombuildingproducts.com

3. Descripción del Producto

Capa de base pre-mezclada específicamente diseñada para formar una base de mortero flotante para la instalación de azulejos y baldosas de cerámica. Es fácil de mezclar y usar, eliminando la necesidad de mezclar arena y cemento en el lugar de trabajo. La proporción de mezcla 3:1 de Thick Bed Bedding Mortar provee una superficie con alta fuerza ideal para instalaciones de azulejos y baldosas en áreas industriales y comerciales.

ÁREAS DE USO COMO BASE DE MORTERO

- Pisos y paredes interiores o exteriores
- Concreto, albañilería
- Paredes de cartón de yeso seco (áreas interiores secas)
- Madera contrachapada para exteriores (áreas interiores secas)

LIMITACIONES

- No aplique directamente sobre superficies de madera, metal, fibra de vidrio, plástico, paneles de conglomerado de madera (OSB), concreto liviano, substratos de yeso, madera particulada, ni pisos de madera o parquet.

4. Datos Técnicos

NORMAS APLICABLES

Instituto Nacional de Normalización Estadounidense (ANSI) — ANSI A108.1 A, B, C de las Normas Nacionales Estadounidenses para la Instalación de Azulejos y Baldosas de Cerámica

Consejo Norteamericano de Azulejos y Baldosas (TCNA) — Manual de TCNA para la Instalación de azulejos y baldosas de cerámica, Método EJ171 de TCNA

PROPIEDADES TÉCNICAS

Ninguna aplicable



CONSIDERACIONES DEL MEDIOAMBIENTE

Custom Building Products es una empresa comprometida a cuidar el medioambiente tanto en sus productos fabricados como en sus prácticas de fabricación.

5. Instalación

TRABAJO DE PREPARACIÓN

Preparación de la Superficie

Preparación General de la Superficie:

Las superficies deben estar en buenas condiciones estructurales, limpias, secas y libres de grasa, aceite, suciedad, compuestos de curado, selladores, adhesivos y cualquier otro contaminante que pueda impedir una buena adherencia. Las superficies brillosas o pintadas deben lijarse y limpiarse de ceras, suciedad o cualquier otro contaminante. Las superficies y los materiales deben mantenerse a una temperatura ambiente de 50°F a 100°F (10°C - 38°C) durante 72 horas.

Substratos de Madera Contrachapada:

Los pisos de madera contrachapada, incluyendo los que están debajo de pisos flexibles, deben estar en buenas condiciones estructurales y cumplir con todas las normas de ANSI y requisitos de deflexión. Si tiene preguntas sobre la correcta instalación del substrato, comuníquese con Custom Building Products.

Paredes de cartón de yeso seco:

Debe usarse una malla de alambre o metal. En áreas húmedas, se requiere una barrera contra el vapor detrás de la malla metálica.



Juntas de Expansión:

Las juntas de expansión, juntas de control y juntas añadidas nunca deben cubrirse con material de instalación. Las juntas deben respetarse al instalar el revestimiento y luego rellenarse con un sellador elastomérico adecuado.

MÉTODOS**Mezcla**

Mezcle con 2.4 L (2.5 cuartos de galón) de agua limpia y fría, o para obtener mayor fuerza, mezcle con 1.2 L (1 1/4 cuartos de galón) de Thin-Set Mortar Admix y 1.2 L (1-1/4 cuartos de galón) de agua limpia y fría y 22.68 kg (50 lb) de polvo hasta formar una consistencia semi-húmeda no vertible.

Aplicación

Consulte la norma de ANSI A108.1 A, B, o C para ver los métodos de instalación.

Curado

Se cura en 24 horas, según la temperatura y humedad.

Limpieza

Limpie con agua antes de que el material se seque.

Cobertura

COBERTURA EN PIES CUADRADOS POR CADA BOLSA DE 50 LB (METROS CUADRADOS POR CADA 22.68 KG)	
GROSOR	COBERTURA
1" (2.5 cm)	5 - 6 pies ² (0.45 a 0.55 M ²)

SEGURIDAD

Contiene cemento Portland. Use guantes de caucho y protección para los ojos. Evite el contacto con los ojos o el contacto prolongado con la piel. Lávese a fondo después de usar el producto. Si entra en contacto con los ojos, enjuáguelos con agua durante 15 minutos. Consulte a un médico inmediatamente. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO INGIERA.

CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN

La instalación debe cumplir con los requisitos de todos los códigos aplicables, en la jurisdicción local, estatal y federal.

6. Disponibilidad y Costo

Comuníquese con el fabricante o visite custombuildingproducts.com para obtener información acerca del costo y la disponibilidad del producto.

	CÓDIGO DE PRODUCTO	TAMAÑO	ENVASE
Canadá	CTBBM50	50 lb. (22.68 kg)	Bolsa

7. Garantía Limitada del Producto

Custom Building Products garantiza al comprador original que el producto estará libre de defectos, tanto en material como en mano de obra, bajo condiciones de uso normal y apropiado, por un período de un año a partir de la fecha de la compra original. De acuerdo con esta garantía, la responsabilidad de Custom se limitará únicamente al reemplazo del producto. Algunos estados, países o territorios no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que la limitación o exclusión mencionada podría no aplicarse en su caso particular. Esta garantía no cubrirá ningún producto que haya sido modificado de alguna manera o que no haya sido utilizado siguiendo las instrucciones impresas de Custom. Custom no extiende ninguna otra garantía, ni expresa ni implícita. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y, a su vez, usted puede tener otros derechos que varían de un estado a otro o de un país/territorio a otro.

Para consultar los detalles y la información completa de la garantía, visite custombuildingproducts.com.

8. Mantenimiento

El producto correctamente instalado no requiere mantenimiento especial.

9. Servicios Técnicos

Para obtener asistencia técnica, comuníquese con Custom Building Products o visite custombuildingproducts.com.

10. Sistema de Archivo

Se puede obtener información adicional sobre el producto solicitándola directamente al fabricante.

Productos Relacionados

Thin-Set Mortar
Polyblend® Grout

