

Adhésif sensible à la pression pour LVP/LVT et carreaux de tapis

VINYL PSA

HR
jusqu'à
99 %

- Performance supérieure de résistance à l'humidité [HR jusqu'à 99 % selon ASTM F2170]
- Installations temporaires ou permanentes
- Facile à étaler — Pas de formation de bourrelet derrière la truelle
- S'applique au rouleau ou à la truelle
- Faible odeur, idéal pour les espaces habités



Depuis plus de 50 ans, Custom Building Products est un chef de file de l'industrie dans la préparation des revêtements de planchers et les solutions d'installation de carreaux et de pierres. **CUSTOM est fier d'ajouter les produits adhésifs pour revêtements de sol à sa large gamme de produits.** Fabriqués par la marque à laquelle vous faites confiance, nous connaissons les revêtements de sol, **#STICKwithCUSTOM**

À UTILISER AVEC :

- Carreaux et planches en vinyle de luxe (LVT-LVP)
- Carreaux de tapis
- Feuilles en vinyle
- Feuilles en fibre de verre
- VCT



HR
99%



Temps de travail
24 heures



Circulation
intense
24 heures



Scannez ce
code pour en
savoir plus sur
Vinyl PSA !



CUSTOM®

A QUIKRETE® COMPANY

VINYL PSA

Adhésif sensible à la pression pour LVP/LVT et carreaux de tapis

L'adhésif VINYL PSA est un produit de pointe sensible à la pression conçu pour répondre aux défis posés par les revêtements de plancher souples et résilients les plus populaires. En plus de sa polyvalence, cette formule unique lui permet d'être utilisée pour des applications temporaires ou permanentes. L'adhésif Vinyl PSA est exempt de solvant et de glycol, ce qui le rend idéal pour les projets qui nécessitent de faibles COV. La résistance élevée à l'humidité et au pH rend ce produit idéal pour les applications les plus difficiles.

Utilisable en tant qu'adhésif :

- Carreaux et planches en vinyle de luxe (LVT-LVP)
- Carreau de tapis (avec endos de vinyle ou non)
- Feuilles en vinyle
- Feuilles en fibre de verre
- Carreaux de composition de vinyle (VCT)

Caractéristiques des supports acceptables :

- HR : 99 % / ASTM F2170 Humidité relative dans des dalles en béton
- MVER : jusqu'à 5,44 kg (12 lb)/ ASTM F1869 Taux d'émission de vapeur d'humidité
- pH [Substrat] : jusqu'à 12

* Communiquez avec le soutien technique pour les résultats ou la lecture des essais en dehors des conditions ci-dessus.

Substrats appropriés :

- Béton (approuvé par l'industrie)
 - Ciment/ terrazzo à l'époxy
 - Substrats en contreplaqué et autres en bois approuvés
 - Sous-couche autonivelante à base de ciment et composés de ragréage
 - Sous-couche de gypse correctement préparée, apprêtée/scellée selon ASTM F2419
 - Planchers à chauffage radiant (la température ne doit pas dépasser 29,4 °C [85 °F])
 - Revêtements de plancher existants bien collés
 - Revêtements époxy/ Systèmes réducteurs
- * Toutes les surfaces/substrats ci-dessus nécessitent une préparation de surface adéquate.

Normes applicables :

- ASTM F710 Pratique normalisée de préparation des planchers de béton pour recevoir un revêtement de plancher souple
- ASTM F2170 Humidité relative dans des dalles en béton à l'aide de sondes in situ
- ASTM F1869 Méthode d'essai normalisée pour mesurer le taux d'émission de vapeur d'eau d'un plancher en béton à l'aide de chlorure de calcium anhydre.
- Institut des revêtements de planchers souples (RFCI) - Pratiques de travail recommandées pour la dépose des revêtements de plancher souples / RFCI IP n° 2 – Pratique recommandée pour l'installation de carreaux à composants vinyliques (VCT)

Information pour commander

CODE D'ARTICLE	CONTENANCE	CONDITIONNEMENT
VPSAT4	15,1 l (4 gal)	Seau

Pouvoir couvrant

Feuilles en fibre de verre	jusqu'à 28 m ² (350 pi ²)/ 3,8 kg (1 gal)	Rouleau 9,53 mm (3/8 po) à poils sans peluches
Planchers poreux	15,79 à 16,72 m ² (170 à 180 pi ²)/ 3,8 kg (1 gal)	Encoche carrée 1,6 x 1,6 x 1,6 mm (1/16 x 1/16 x 1/16 po)
Planchers non-poreux	20,44 à 24,15 m ² (220 à 260 pi ²)/ 3,8 kg (1 gal)	Encoche U 1,6 x 0,8 x 0,8 mm (1/16 x 1/32 x 1/32 po)

Tableau à des fins d'estimation. Le pouvoir couvrant peut varier selon les pratiques d'installation et les conditions du chantier. Pour d'autres dimensions, utilisez le calculateur de matériaux sur CustomBuildingProducts.com ou communiquez avec le soutien technique de CUSTOM au 800 282 8786.

Garantie :

- **2 ans** – Produit uniquement, non ouvert et correctement stocké.
 - **15 ans système** – Systèmes d'adhésifs CUSTOM et de préparation de planchers CustomTECH.
 - **Garantie FLOOR-MATCH** – Les produits/systèmes d'adhésifs CUSTOM et de préparation des planchers CustomTECH sont garantis pour une durée égale à celle du fabricant du revêtement de plancher qui peut aller jusqu'à VIE.
- * Voir la garantie CUSTOM FLOOR-MATCH, document séparé.

© Custom Building Products 2026. Tous droits réservés. Le logo CUSTOM® et les logos des produits sélectionnés sont des marques déposées de Custom Building Products, Inc. CUSTOM se réserve le droit d'apporter des modifications au produit à tout moment et sans préavis. Visitez custombuildingproducts.com pour obtenir les mises à jour des notices techniques et des FDS.

Custom Building Products
800-272-8786
custombuildingproducts.com/flooringadhesives

FSS204 11/25R